

МАРКА

**S103 AG**
**Gallorini**  
 MASTER OF ALLOYS

**Описание**

**S103 AG - порошок для пайки** на основе цинка. Основное его предназначение – пайка звеньев цепи в конвейерной печи. Специальная формула содержит элементы, предотвращающие окисление, которые препятствуют образованию поверхностного слоя окислов, а также элементы, усиливающие место пайки.

**Применение**

10, 14, 18, 21, 22K	Желтое золото	Средняя гранулометрия: 20-25 мкм. Superfine гранулометрия: 15мкм
10, 14, 18K	Белое золото	

**Стандартный процесс приготовления цепи для пайки**

- Обезжирить цепь трихлорэтиленом и тщательно высушить
- Поместить цепочку в сцепляющий раствор из трихлорэтилена и касторового масла на 1-2 минуты
- Вынуть цепочку из сцепляющего раствора и высушить
- Поместить цепочку в чистый бурат с порошковым припоем
- Поместить цепочку в другой бурат с сухим тальком
- После удаления излишка талька цепочка готова к пайке в конвейерной печи

**Рабочие условия**

Температура и скорость печи зависят от типа цепи и внешних условий, рекомендуемая температура 830°C - 870°C.