

МАРКА	S103 OT
-------	----------------



Описание
S103 OT - порошок для пайки на основе цинка. Основное его предназначение – пайка звеньев цепи в конвейерной печи. Специальная формула содержит элементы, предотвращающие окисление, которые препятствуют образованию поверхностного слоя окислов, а также элементы, усиливающие место пайки.

Применение

	Латунь	Средняя гранулометрия: 20-25 мкм.
800, 925, 950	Серебро	

- Стандартный процесс приготовления цепи для пайки**
- Обезжирить цепь трихлорэтиленом и тщательно высушить
 - Поместить цепочку в сцепляющий раствор из трихлорэтилена и касторового масла на 1-2 минуты
 - Вынуть цепочку из сцепляющего раствора и высушить
 - Поместить цепочку в чистый бурат с порошковым припоем
 - Поместить цепочку в другой бурат с сухим тальком
 - После удаления излишка талька цепочка готова к пайке в конвейерной печи

Рабочие условия
Температура и скорость печи зависят от типа цепи и внешних условий, рекомендуемая температура 830°C - 870°C.